

LIGNOFIX D4/1K

Вид изделия	Клей, это высококачественный однокомпонентный клей D4 , не содержащий вредных веществ, а так же разбавителей, наполнителей, растворителей и формальдегида. Клей водостойкий группы D-4, DIN EN 204, WAT 91 ≥7N/mm² изготовлен на основе модифицированной, поливинилацетатной водной дисперсии.
Назначение	Универсальный клей для твердой и мягкой древесины, а также для ДСтП и других древесных плит. Клей D4/1K применяется для всех видов склеивания, где требуется повышенная водоустойкость (D4 по ДИН EN 204), например: - Для дверей, окон и мебели - Склеивании шиповых соединений - Для монтажного склеивания - Склеивание твёрдых древесных и экзотических пород дерева
Характеристики	pH2,8 – 3,5 (DIN 53785) Вязкость5 - 10 Па.с (DIN EN ISO 2555/23°C) Сухой остаток46 – 50 % (DIN 53189) Плотность1,1 кг/дм ³ Мин. темп. образ. пленки3 °C Температура применения15 – 25 °C
Общие требования	Перед использованием клей необходимо тщательно перемешать, взять из тары требуемое количество и тару плотно закрыть. Не использовать клея при температуре рабочего помещения ниже +12°C. Темп. воздуха и материалов15 – 25 °C Относительная влаж.воздуха65 – 75 % Влажность древесины.....8 - 12 % Давление прессования..... 0,5 - 1,0 Н/мм ² Расход140 – 150 гр/м ² Открытое время..... 5 – 10 мин. Бремя прессования:.....- при 25°C: мин. 20 мин. - при 75°C: мин. 3 мин.
Способ нанесения	Клей наносится на поверхность равномерно вручную (кистью) или с помощью вальцов или кругов на правильно подготовленную и чистую поверхность. Склеенные детали ставятся в пресс, пока клей еще мокрый. Инструмент и оборудование необходимо очистить водой сразу же после окончания работы. Не должен соприкасаться с железом.
Упаковка	пластмассовая тара весом 30 кг, пластмассовая тара весом 1000кг или по требованию потребителя.
Хранение	Срок годности изделия 6 месяцев при условии хранения в сухом и проветриваемом помещении (от +5°C до +30°C) в оригинально закрытой упаковке. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАМЕРЗАНИЕ!