

Техническая карта

FP276a Прозрачный ПУ грунт тиксотропный

Наименование и код

FP276a

Химический тип

Полиуретановый ЛКМ

Описание и характеристики

Прозрачный ПУ грунт

Дополнительное описание продукта

Химико-физические характеристики

Описание	Метод	Единицы измерения	Значение-Диапазон
Сухой остаток	I.O. 371	%	44±1
Вязкость(DIN4 при 20°C)	I.O. 301	секунд	85±5
Удельный вес	I.O. 309	г/см ³	0,960±0,010

Способ нанесения

FP276a: 100 весовых частей

CT286: 50 весовых частей

DL031: 30 весовых частей

Жизнеспособность:> 3 часа при 20°C

Сушка: при 20°C

От пыли: 10-15 минут

На отлип:30-35 минут

Устойчивость к царапинам: 4 часа

Штабелирование: 6-8 часа

Система нанесения: автоматическое или ручное распыление

Расход: 80-140 г/м²

Количество слоев: 1-2



Техническая карта

FP276a Прозрачный ПУ грунт тиксотропный

Основные свойства

Продукт для общего применения, так же пригоден для вертикального нанесения на двери, молдинги и прочие элементы мебели.

Грунт легко шлифуется и может быть перекрыт через небольшой промежуток времени.

Рекомендации по хранению

Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении; при температуре не превышающей 25°-28° С. Полиизоцианатные отвердители боятся высокой влажности, в случае частичного использования нужно хорошо закрывать банки и выработать остатки в короткие сроки.

Хранение: 12 месяцев

При хранении в оригинальных закрытых упаковках.

Магазин «АРКОБАЛЕНО»
ИП Шевченко В.С.
г. Белгород, Михайловское шоссе, 31
+7-920-574-06-16,
www.arcobaleno.pro