



## Техническая карта

### FPAB010 Белый акриловый лак самогрунт

#### Наименование и код

FPAB010

#### Химический тип

Акриловый ЛКМ

#### Описание и характеристики

Белый акриловый самогрунт. Продукт пригоден для нанесения на детскую мебель, двери и иные деревянные изделия в целом.

#### Дополнительное описание продукта

Химико-физические характеристики

Описание	Метод	Единицы измерения	Значение-Диапазон
Удельный вес	I.O. 309	г/см <sup>3</sup>	0,97±0,010
Сухой остаток	I.O. 371	%	20±1
Вязкость DIN 4 @20°C	I.O. 301	секунд	40±5

#### Способ нанесения

FPAB010: 100 весовых частей

CA142: 20 весовых частей

DL031: 20 весовых частей

Сушка: при 20°C

Жизнеспособность: > 3 часа при 20°C

От пыли: 10 минут

На отлип: 30 минут

Штабелирование: 8 часов

Шлифовка: 4 часа

Система нанесения: распыление

Расход: 100-120 г/м<sup>2</sup>

Количество слоев: 1-3



---

## Техническая карта

**FRAB010** Белый акриловый лак самогрунт

---

### Основные свойства

Акриловый самогрунтующийся лкм, хорошо шлифуется и отлично подчеркивает структуру дерева. Продукт содержит УФ наполнители, которые уменьшают степень изменения цвета поверхности. Допустимо нанесение продукта в два слоя.

---

### Рекомендации по хранению

Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении; при температуре не превышающей 25°-28° С. Полиизоцианатные отвердители боятся высокой влажности, в случае частичного использования нужно хорошо закрывать банки и выработывать остатки в короткие сроки.

**Хранение:** 12 месяцев

При хранении в оригинальных закрытых упаковках.

**Магазин «АРКОБАЛЕНО»**  
**ИП Шевченко В.С.**  
**г. Белгород, Михайловское шоссе, 31**  
**+7-920-574-06-16,**  
[www.arcobaleno.pro](http://www.arcobaleno.pro)