



Техническая карта

FPB1116

Описание и код

FPB1116 Полиуретановый белый, тиксотропный грунт

Химический тип

Полиуретановый ЛКМ

Описание и характеристики

Полиуретановый белый грунт.

Дополнительное описание продукта

Химико-физические характеристики

Описание	Метод	Единицы измерения	Значение–Диапазон
Сухой остаток	I.O. 371	%	76±2
ВязкостьDIN8 при 20°C	I.O. 301	секунды	40±5
Удельный вес	I.O. 309	г/см3	1,520±0,010

Способ нанесения

FPB1116: 100 весовых частей

СТ350: 50 весовых частей

DL031: 10-30 весовых частей

Возможно использование отвердителя только после утверждения и проверки с технологами компании представителя:

СТ100M1 – 50 весовых частей

Вязкость (продукта готового к использованию): 16 секунд DIN4

Жизнеспособность: >2 часа при 20°C

Сушка: при 20°C

От пыли: 35 минут

На отлип: 60 минут

Штабелирование: 16 часов

Шлифовка: 4 часа

Система нанесения: распыление

Расход: 100-150 г/м²

Число слоев: 1-3



Техническая карта

FPB1116

Основные свойства

Полиуретановый белый грунт, характеризующийся великолепными выравнивающими свойствами и хорошей шлифовкой.

Рекомендации по хранению

Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении; при температуре не превышающей 25°-28° С. Полиизоцианатные отвердители боятся высокой влажности, в случае частичного использования нужно хорошо закрывать банки и выработывать остатки в короткие сроки.

Хранение: 12 месяцев

При хранении в оригинальных закрытых упаковках.

**Магазин «АРКОБАЛЕНО»
ИП Шевченко В.С.
г. Белгород, Михайловское шоссе, 31
+7-920-574-06-16
www.arcobaleno.pro**