



Магазин «АРКОБАЛЕНО»
ИП Шевченко В.С.
г. Белгород,
Михайловское шоссе, 31
+7-920-574-06-16,
www.arcobaleno.pro

FPB1693 Полиуретановый белый грунт

Основные свойства

Полиуретановый белый грунт, характеризующийся великолепными выравнивающими свойствами и хорошей шлифуемостью.

Дополнительное описание продукта

Химико-физические характеристики

Описание	Метод	Единицы измерения	Значение – Диапазон
Сухой остаток	I.O. 371	%	76±2
Вязкость DIN8 при 20°C	I.O. 301	секунды	40±5
Удельный вес	I.O. 309	г/см3	1,520±0,010

Способ нанесения

FPB1693: 100 весовых частей

СТ350, СТ100М1: 50 весовых частей

DL031: 20-40 весовых частей

Вязкость (продукта готового к использованию): 16 секунд DIN4

Жизнеспособность: >2 часа при 20°C

Сушка: при 20°C

От пыли: 35 минут

На отлип: 60 минут

Штабелирование: 16 часов

Шлифовка: 4 часа

Система нанесения: распыление

Расход: 100-150 г/м²

Число слоев: 1-3

Рекомендации по хранению

Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении; при температуре не превышающей 25°-28° С. Полиизоцианатные отвердители боятся высокой влажности, в случае частичного использования нужно хорошо закрывать банки и выработать остатки в короткие сроки.

Хранение: В оригинальных закрытых упаковках.

Эта информация приводится в расчете на оптимальные рабочие условия и служит лишь руководством к действию для клиентов, учитывая широкий диапазон способов нанесения и разнообразия рабочих условий.