

Техническая карта

IS028

Наименование и код

IS028

Химический тип

Полиуретановый ЛКМ

Описание и характеристики

Прозрачное ПУ изолирующее средство. Продукт рекомендуется для нанесения на МДФ или на сосну с большим количеством сучков.

Дополнительное описание продукта

Химико-физические характеристики

Описание	Метод	Единицы измерения	Значение-Диапазон
Сухой остаток	I.O. 371	%	28±2
Вязкость(DIN4 при 20°C)	I.O. 301	секунд	12±2
Удельный вес	I.O. 309	г/см ³	0,930±0,010

Способ нанесения

IS028: 100 весовых частей
СТ259 (СТ350): 50 весовых частей
DL031: 5-10 весовых частей
Время жизнеспособности: 1 час

Сушка: при 20°C
От пыли: 10 минут
На отлип: 40 минут
Нанесение след. слоев: 1 час
Шлифовка: минимум 1 час
Система нанесения: распыление
Расход: 80-100г/м²
Количество слоев: 1



Техническая карта

IS028

Основные свойства

Продукт отлично подходит для изолирования пористых поверхностей, сосновых сучков и МДФ панелей.

Рекомендации по хранению

Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении; при температуре не превышающей 25°-28° С. Полиизоцианатные отвердители боятся высокой влажности, в случае частичного использования нужно хорошо закрывать банки и выработывать остатки в короткие сроки.

Хранение: 12 месяцев

При хранении в оригинальных закрытых упаковках.

**Магазин «АРКОБАЛЕНО»
ИП Шевченко В.С.
г. Белгород, Михайловское шоссе, 31
+7-920-574-06-16
www.arcobaleno.pro**