



OP601tix Белая полиуретановая эмаль (30% глосс)

Основные свойства

Белая матовая тиксотропная ПУ эмаль. Продукт подходит для детской мебели и мебели в целом, а так же для дверей и прочих изделий. Эмаль обладает высокой устойчивостью к царапинам и гладкая на ощупь.

Дополнительное описание продукта

Химико-физические характеристики

Описание	Метод	Единицы измерения	Значение-Диапазон
Удельный вес	I.O. 309	г/см ³	1,280±0,010
Сухой остаток	I.O. 371	%	61±1
Вязкость DIN 6 при 20°C	I.O. 301	секунд	70±5

Способ нанесения

OP601tix: 100 весовых частей

СТ310, СТ350: 50 весовых частей

DL031: 30-40 весовых частей

Сушка при: 20°C

Жизнеспособность: 2 часа

От пыли: 20-30 минут

На отлип: 50-60 минут

Штабелирование: 12 ч

Расход: 120-160 г/м²

Способ нанесения: распыление

Рекомендации по хранению

Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении; при температуре не превышающей 25°-28° С. Полиизоцианатные отвердители боятся высокой влажности, в случае частичного использования нужно хорошо закрывать банки и выработывать остатки в короткие сроки.

Хранение: В оригинальных закрытых упаковках.

Эта информация приводится в расчете на оптимальные рабочие условия и служит лишь руководством к действию для клиентов, учитывая широкий диапазон способов нанесения и разнообразия рабочих условий.

Магазин «АРКОБАЛЕНО»
ИП Шевченко В.С.
г. Белгород, Михайловское шоссе, 31
+7-920-574-06-16
www.arcobaleno.pro