

Техническая карта

Наименование и код

OP611G20

Химический тип

Полиуретановый ЛКМ

Описание и характеристики

Светостойкая белая полиуретановая эмаль. Продукт подходит для детской мебели и мебели в целом, а так же для дверей и прочих деревянных изделий.

Две цифры после буквы gv в наименовании продукта означают уровень блеска

Дополнительное описание продукта

Химико-физические характеристики

Описание	Метод	Единицы измерения	Значение-Диапазон
Сухой остаток	I.O. 371	%	66±1
Вязкость DIN 6 при 20°C	I.O. 301	секунд	45±3
Удельный вес	I.O. 309	г/см3	1,340±0,010

Применение

OP611: 100 в.ч.
СТ310 универсальный отвердитель: 50 в.ч.
СН150 (СН140) нежелтеющий отвердитель: 50 в.ч.
DL031: 30-40 в.ч.

Сушка при: 20°C

Жизнеспособность: 2 часа

Отпыли: 20-30 минут

На отлип: 40 минут

Штабелирование: 12 ч

Расход: 120-160 г/м²

Способ нанесения: распыление



Техническая карта

Основные свойства

Эмаль обладает высокой устойчивостью к царапинам и гладкая на ощупь. Рекомендуется наносить продукт распылением на предварительно отшлифованный ПЭ или ПУ грунт.

Рекомендации по хранению

Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении; при температуре не превышающей 25°-28° С. Полиизоцианатные отвердители боятся высокой влажности, в случае частичного использования нужно хорошо закрывать банки и выработывать остатки в короткие сроки.

Хранение: 12 месяцев

При хранении в оригинальных закрытых упаковках.

Информация, приведённая в данной технической карте, основывается на нашем опыте и знаниях.

Магазин «АРКОБАЛЕНО»
ИП Шевченко В.С.
г. Белгород, Михайловское шоссе, 31
+7-920-574-06-16
www.arcobaleno.pro