



OT143G30 Полиуретановый матовый лак (30% глосс)

Основные свойства

Полиуретановый матовый лак, использующийся при отделке мебели и комплектующих, с хорошей поверхностной твердостью, мягкий на ощупь. Продукт можно наносить как на полиуретановые, так и на полиэфирные грунты, с промежуточной шлифовкой бумагой с зерном 280-320.

Дополнительное описание продукта

Химико-физические характеристики

Описание	Метод	Единицы измерения	Значение-Диапазон
Удельный вес	I.O. 309	г/см ³	0,960±0,010
Сухой остаток	I.O. 371	%	41±2
Вязкость DIN 4 при 20°C	I.O. 301	секунд	55±5

Способ нанесения

OT143G: 100 весовых частей

CT286: 50 весовых частей

DL031: 20-40 весовых частей

Сушка: при 20°C

Жизнеспособность: 3 часа

От пыли: 15 минут

На отлип: 30 минут

Штабелирование: 12 часов

Расход: 100-140 г/м²

Система нанесения: классическое распыление и airless

Количество слоев: 1

Рекомендации по хранению

Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении; при температуре не превышающей 25°-28° С. Полиизоцианатные отвердители боятся высокой влажности, в случае частичного использования нужно хорошо закрывать банки и выработывать остатки в короткие сроки.

Хранение: В оригинальных закрытых упаковках.

Эта информация приводится в расчете на оптимальные рабочие условия и служит лишь руководством к действию для клиентов, учитывая широкий диапазон способов нанесения и разнообразия рабочих условий.

Магазин «АРКОБАЛЕНО»
ИП Шевченко В.С.
г. Белгород, Михайловское шоссе, 31
+7-920-574-06-16
www.arcobaleno.pro