

## Техническая карта

### OT990

#### Наименование и код

OT990

#### Химический тип

Полиуретановый ЛКМ

#### Описание и характеристики

Матовый полиуретановый конвертер для эмалей  
Уровень блеска:5gloss

#### Дополнительное описание продукта

##### Химико-физические характеристики

Описание	Метод	Единицы измерения	Значение-Диапазон
Сухой остаток	I.O. 371	%	47±1
Удельный вес	I.O. 309	г/см <sup>3</sup>	1,000±0,010
Вязкость DIN 6 при 20°C	I.O. 301	секунд	85±5

#### Применение

OT990: 100 весовых частей  
CH140: 50 весовых частей  
CH150, CT310,  
CT350: 50 весовых частей  
DL031: 10-30 весовых частей  
Рабочая вязкость: 20секунд (DIN4) с CH139

Сушкапри: 20°C

Жизнеспособность: 3 часа с CH150

Отпыли: 30-35 минут

На отлип: 50-60 минут

Штабелирование:12 ч

Расход: 80-140 г/м<sup>2</sup>



---

## Техническая карта

### OT990

---

Способ нанесения: распыление, airless

### Основные свойства

Конвертер колеруется пастами серии РСРс получением эмали ОР600 серии. Процент добавления паст зависит от цвета. При работе с пастельными тонами суммарное количество паст достигает 40-50%, при этом больше всего добавляется пасты РСР10. При работе с более темными тонами – суммарный процент добавления составляет 25-30%. А при работе с черным цветом – 10%. При добавлении указанного выше количества паст, уровень блеска готовой эмали составит 30±5.

---

### Рекомендации по хранению

Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении; при температуре не превышающей 25°-28° С. Полиизоцианатные отвердители боятся высокой влажности, в случае частичного использования нужно хорошо закрывать банки и выработать остатки в короткие сроки.

**Хранение:** 12 месяцев

При хранении в оригинальных закрытых упаковках.

**Магазин «АРКОБАЛЕНО»**  
**ИП Шевченко В.С.**  
**г. Белгород, Михайловское шоссе, 31**  
**+7-920-574-06-16**  
[www.arcobaleno.pro](http://www.arcobaleno.pro)