

## Техническая карта

**PLT004**

### Наименование и код

PLT004

### Химический тип

Полиэфирный ЛКМ

### Описание и характеристики

Высокоглянцевый полиэфирный лак для внутренних работ, используемый при отделке стульев, гробов и мебели в целом.

### Дополнительное описание продукта

#### Химико-физические характеристики

Описание	Метод	Единицы измерения	Значение-Диапазон
Сухой остаток	I.O. 371	%	73±2
Вязкость(DIN4 при 20°C)	I.O. 301	секунд	19±2
Удельный вес	I.O. 309	г/см <sup>3</sup>	1,030±0,010

### Способ нанесения

PLT005: 100 весовых частей

ADT025: 2 весовые части

СТР001: 2 весовые части

DL2004: 30-50 весовых части

Сушка: при 20°C

Время гелеобразования: 20 минут

На отлип: 12 часов

Штабелирование: 24 часа

Расход: 80-140 г/м<sup>2</sup>

Количество слоев: 1

Система нанесения: распыление



---

## Техническая карта

**PLT004**

---

### Основные свойства

Высокоглянцевый полиэфирный лак характеризуется высокой толщиной пленки, отличной тиксотропностью, твердостью и зеркальностью.

Использование отвердителя СТР005 позволяет увеличить время жизнеспособности (гелеобразования), однако так же увеличивается и время сушки.

---

### Рекомендации по хранению

Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении; при температуре не превышающей 25°-28° С.

**Магазин «АРКОБАЛЕНО»**  
**ИП Шевченко В.С.**  
**г. Белгород, Михайловское шоссе, 31**  
**+7-920-574-06-16**  
[www.arcobaleno.pro](http://www.arcobaleno.pro)